



Za bazene



Sopro TF+

Jednokomponentna epoksilna Fuga masa



Cementni, brzo stvrdnjavajući mort za fuge visoke čvrstoće i sjajnih boja CG2 WA sukladno normi DIN EN 13 888, za posebno zahtjevna, osjetljiva područja, kao što su javni tuševi, centri blagostanja, bazeni, automobilske saloni, prodajni prostori i saloni. Za fugiranje slabo upijajućih obloga i porculanskih pločica, ploča od betonskog i prirodnog materijala kao i svih vrsta mozaika. **Zaštita od kamenca jamči trajan, lijep i dugotrajan uzorak fugi sjajnih boja u unutarnjim i vanjskim prostorima** te posebno u područjima koja su izložena vlazi. Pogodan i za podno grijanje. **Najviša mehanička opteretivost i otpornost na abraziju kod uobičajene obrade zbog finog cementa Mikrodur®.** Kao alternativa morta s reaktivnom smolom.

- širina fugi: 1 – 10 mm
- za unutarnje i vanjske površine
- za zidne i podne površine
- **zaštita od kamenca i ravnomjeran sjaj boja zahvaljujući tehnologiji OPZ®**
- prohodan već nakon 2 sata, opteretiv nakon 12 sati
- **zadovoljava minimalne zahtjeve za mort s reaktivnom smolom kada je riječ o otpornosti na abraziju $\leq 250 \text{ mm}^3$ i tlačnoj čvrstoći $\geq 45 \text{ N/mm}^2$**
- visoko otporan na smrzavanje i odmrzavanje
- s visokom sposobnošću vezivanja vode
- otporan na čišćenje visokotlačnim čistačem
- rafiniran uz Sopro svjetlacavi prah u zlatnoj i srebrnoj boji
- s malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dodatak XVII

Standardne boje

bijela, svijetlo siva, siva, antracit i crna

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	15 kg	15 kg	cca. 0,7 kg/m ² (2,5 x 2,5 x 0,3 cm 2 mm širine fugi)



Sopro TDS 823

Hydroizolacija s mikrovlaknima



Brzo prijanjuća, dvokomponentna, fleksibilna, cementna i visoko učinkovita smjesa za brtvljenje koja služi za stvaranje brtvi koje ispunjavu pukotine. U mokrim područjima, na balkonima i terasama te u bazenima. Za unutarnji premaz za spremnike sanitarne vode do 6 m dubine vode. Sušenje neovisno o vremenu, 2-komponentnim sustavom. Visoka fleksibilnost tehnologijom MicroGum®. Niska potrošnja. Lagana, kremasta obrada. Prikladno za razred opterećenosti A i B sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 i B0 sukladno listu ZDB. Za vodonepropusno lijepljenje čeonih spojeva Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

- **Brzo vežući (cca. 2 sata po sloju)**
- **Otporno na kišu već nakon 2 sata**
- Već nakon 6 sati stvara tlak od 3 bara čineći sloj vodo nepropusnim
- **Premoščivanje pukotina već nakon 6 sati**
- **Za hladno godišnje doba**
- Za vanjske i unutarnje, zidne i podne površine
- Paropropusno
- Može se rotati, gletati, četkati i prskati

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Komponenta A Papirnata vreća	10 kg	10 kg	cca. 1,6 kg/m ²
Komponenta B Kanister	10 kg	600 kg	po mm debljin sloja

Brzina nanošenja!
Kratak rok sušenja!
Bez mrežice!
Bez trake!



Sopro No. 1 weiss Fleksibilno ljepilo - bijelo



Cementno, **bijelo fleksibilno ljepilo**, C2 TE S1 sukladno EN 12 004, visoke polimerne modifikacije za polaganje i lijepljenje keramičkih ploča i pločica te **pločica od prirodnog kamena. Idealno za polaganje i spajanje staklenih mozaika.** Posebno Pogodno za porculanski kamen, bazene i grijane podne konstrukcije. Pogodno za alternativne brtve.

- za unutrašnje i vanjske površine
- C2: Prianjanje $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: visoka otpornost zbog pojačanih vlakana
- E: dugo vrijeme prianjanja ≥ 30 Minuten
- **S1: Izobličavanje $\geq 2,5 \text{ mm}$**
- S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dodatak XVII

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	25 kg	600 kg cca. $1,1 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine sloja



Sopro SBP 474 Žbuka za izravnavanje



Cementni, **postojani, brzo stvrdnjavajući**, sivi mort i žbuka za popunjavanje, ojačan vlaknima, sukladno EN 998-1, tablica 1, klasa čvrstoće CS IV za žbukanje, glaćenje i poboljšavanje podnih, zidnih i krovnih površina od betona, masonerije od plovuća, cigli, vapnenca i miješane masonerije. **Posebice kao žbuka za izravnavanje i punilo za izjednačavanje kod bazena.** Odgovara letku središnjeg saveza njemačkog građevinarstva ZDB „Gradnja bazena – Upute za planiranje i izvedbu keramičkih obloga tijekom gradnje bazena“

- Debljina sloja: **3 – 30 mm**
- **PCC mort bez dodatka hidratiziranog vapna**
- Tlo, zid, pokrov
- Za unutrašnje i vanjske površine
- **Kontinuirano vlažna područja**
- **Tlačna čvrstoća $\geq 20 \text{ N/mm}^2$**
- Vrijeme obrade: cca. 20 sati
- Prohodnost: nakon cca. 4 sata

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	25 kg	1.000 kg cca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine sloja



Sopro Topas® DFE Dekorativa fuga - dvokomponenta, epoksilna



Standardne boje



Dvokomponentni, dekorativni mort za fuge i ljepilo s epoksi smolom, RG prema DIN EN 13 888 i R2 prema DIN EN 12 004, posebno za stakleni mozik s kemijskim i mehaničkim opterećenjem. Primjenjuje se i za fugiranje kamena i porculanskog kamena. Prikladno i za polaganje otporno na kemikalije na svim konvencionalnim i nosivim podlogama. Za tuševе, kupaonice, saune, bazene i podna grijanja.

- **Posebno prikladno za stakleni mozaik**
- Za lijepljenje i fugiranje
- Širina fugi do 7 mm
- Vrijeme obrade cca. 45 minuta
- **14 predpigmentiranih dekorativnih boja – 42 vrste boja**
- **Rafinirano uz Sopro svjetlucavost u zlatnoj i srebrnoj boji**
- Za bazene i dekorativna kupatila, Za unutrašnje i vanjske površine


Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Kanta	3 kg	3 kg	360 kg cca. $1,7 \text{ kg/m}^2$ ($2,5 \times 2,5 \times 0,5 \text{ cm}$ 3 mm širine fugi)



Sopro GD 749 Grund masa



OSTALO U PONUDI



Mozaik pločice
2 x 2 cm
32,2 x 32,2 cm

Sopro DB 438 Traka za brtvljenje

